S&P Glasphalt G

(Armature pré enrobée de bitume, application en pleine surface ou localement)

Données techniques	Longitudinal	Transversal
Propriétés mécaniques (Fibre de verre)		
Module d'élasticité des fibres brutes* (N/mm^2)	≥ 73'000	≥ 73'000
Allongement à la rupture des fibres brutes* (%)	≤ 4.5	≤ 4.5
Sections des fibres (mm^2/m)	46 (50 brins)	48 (52 brins)
Effort de traction (kN/m)	≥ 120 **à 2.60 % d'allongement**	≥ 130 **à 2.60 % d'allongement**

* garanties par le fabricant

Couche d'accrochage (Recommandation S&P)	**250 - 300 g/m² émulsion polymère modifié 60% selon type et support. Point de ramollissement lors de température d'application élevées > 53 °C**

Indication: Diverses normes et directives Européenne demandent une résistance d'adhérence entre les couches d'enrobé bitumineux > 12 ou 15 kN (méthode Leutner) resp. > 0.68 N/mm^2 (essai d'adhérence).

En utilisant S&P Glasphalt G on obtient cette résistance sans la pose d'une couche SAMI-OB (les rapports des tests peuvent être obtenus sur demande).

Instructions de pose:

- Nettoyage du support (poussière et graisse).
- Application de l'émulsion sur le support sec.
- Pose à la main ou à la machine de la grille de renforcement sur l'émulsion sèche. La pose de la grille de renforcement est possible juste avant la pose de l'enrobé.
- Application de la grille d'armature à une température minimale de > 3 °C. Pour les températures minimales pour la pose d'enrobé veuillez-vous référer à la norme SN 640 430b.
- Recouvrements de 10 à 20 cm.
- Les chevauchements doivent être optimisés aux endroits des joints, des fissures et des charges de roue.
- Sur les renforcements locaux, saupoudrer avec du bitume pour éviter l'arrachement de la grille en roulant dessus.
- Revêtement minimal de 4 cm sur le S&P Glasphalt G.

Les machines de pose sont disponibles à la location. Sur demande la pose peut être effectuée par S&P.

Largeur du rouleau	(m)	0.97 / 1.50 / 1.95 (autres dim. sur demande)
Longueur du rouleau	(m)	50

Tout comme nos autres indications et informations techniques, cette notice sert seulement à la description de la constitution de ce produit, de ses possibilités de traitement et d'application. Elle n'a toutefois pas la portée d'assurer certaines qualités du produit ou de sa qualification dans un but d'application. La description ne contient pas non plus de mode d'emploi complet. Puisque nous nous réservons les modifications de nos notices, il incombe aux clients de garantir que la notice actuelle respective soit disponible.
Des notices actuelles peuvent être commandées à tout moment à tous nos emplacements. En outre, nos conditions commerciales générales actuelles sont en vigueur.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification